

除黴粉光料

【說明】

這款石灰粉光料具有強大的吸濕性能，特別適合用來平衡空間中的高濕度。在表面上形成的凝結水馬上會被吸收。用來整修因為結露而產生的發黴狀況，是很有趣的產品。所含的成分都是天然的礦物成分，使得這項抗結露的粉光產品成為獨特的建築生物學材料。

【特色】

- 乾式粉料，以水調製
- 白色，純礦物性的粉光料
- 最大顆粒：1.5 mm
- 吸水能力：1公升 / 平方公尺，3 mm 厚度
- 可用顏料色母調色
- 不含防腐成份
- 可用白堊紀灰泥塗料塗覆

【應用】

適用於礦物性底材，必須堅實、具吸收力、不鬆脫，例如石灰-、石灰水泥-、石灰石膏-、水泥沙漿粉光，室內磚牆、石牆等。

【後續塗刷】

只能使用白堊紀灰泥塗料（細緻、含顆粒）作為後續塗刷的塗料。其他的塗料可能會影響其吸濕的功能。

【成分】（完整公開）

熟石灰、大理石砂、纖維素、膨脹蛭石

【調配】

將粉料加入所需水量中。使用馬力足夠的攪拌器攪拌。之後靜置 15 分鐘。使用前再度攪拌。

【所需調配水量】

每公斤粉料需水 0.4-0.45 公升

調配好的粉光料會慢慢變稠是正常的現象。視現場施作狀況再加入適量的水稀釋。

【準備工作】

底材必須是乾燥、具吸水性、有足夠的承載力、無粉塵、乾淨、堅實、無油污、不含會造成滲色的物質。

- 吸水力太強的牆面用清水噴或塗刷，使其飽和濕潤。如果可以用石灰水更好。

- 把舊的水膠漆塗層、已經粉化以及承載力差的老舊塗層徹底清除。將壁紙所留下的殘膠清洗乾淨。
- 將已經粉化、有砂粒脫落的底材清掃乾淨。
- 將粉刷牆面上多餘的黏結劑，及所形成的皮膜清除。將混凝土表面的模具油漬清除。
- 清除混凝土表面的脫模劑。
- 若有發黴的情況，以蘇打水清洗。

【施作】

白堊紀的除黴粉光料施作容易。使用沒有生鏽的鏟刀，或鋸齒鏟刀將調配好的粉光料塗在預先濕潤完成的牆面上。

建議：可用鋸齒鏟刀（齒型 8X8 mm）塗上粉光料後，用一般鏟刀抹平，可得 3 mm 厚度的塗層。之後，可再用海綿板將表面抹平。

特別注意：在乾固的期間內（2-3 天），粉光塗層必須要慢慢乾燥。在這段期間內可以 1-2 次輕微濕潤。避免造成太快乾燥的因素，如穿堂風、陽光直射。

乾固期間的室溫不可低於 7°C。
最大施作厚度不可超過 5 mm。
最適當的施作溫度為 8-20 °C。

【包裝】

2.5 kg / 25 kg

【用量】

每 1 mm 厚度的用量約為：
1.0-1.2 公斤 / 平方公尺

【工具清潔】

使用後用清水清洗

【儲放】

粉料在乾燥、不結凍的環境中至少可以儲放兩年。已經調配好的粉光料，用塑膠膜包覆，尚可存放幾天。

除黴粉光料

【剩料處理】

剩料請勿到入排水系統。沒有用完的塗料可以毫無問題作為堆肥的材料，或者已經乾固結塊的狀態下，當作一般垃圾處理。包裝可由資源回收處理。

【產品標示】

Xi，具刺激性

【安全注意事項】

含有氫氧化鈣，呈鹼性，對皮膚具有刺激性，對眼睛會造成損傷。避免與眼睛與皮膚的接觸。施作時，穿戴適當防護措施（護目鏡、手套）、塗擦油性護膚霜。若因接觸皮膚產生刺激反應，立即以清水沖洗。若觸及眼睛，立即以大量清水沖洗，並就醫檢查。儲放於兒童無法取得之處。